

DELTA DTM – это герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Батареи изготовлены по технологии AGM и оснащены VRLA-клапанами для рекомбинации газов. АКБ не требуют долива электролита в течение всего срока эксплуатации.

Полимерная оболочка решеток минимизирует осыпание намазной пасты и способствует сохранению технических характеристик АКБ в течение всего срока эксплуатации. Аккумуляторные батареи данной серии характеризуются универсальностью применения и рекомендованы для использования как в буферном, так и в циклическом режимах работы.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Детские электромобили и мотоциклы
- Источники бесперебойного питания
- Медицинское оборудование
- Системы видеонаблюдения
- Системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения




SilverStream

Проточное литье
Получение решетки путём заполнения формы непрерывным, ламинарным потоком литейной массы.



Gmass

Gravity-нанесение активной массы
Увеличение равномерности нанесения намазной пасты сокращает количество незаполненных полостей и неоднородностей.



AntiSulf

Мультикомпонентные ингибиторы ВIII
Включение в состав намазной пасты ингибиторов.



DofC

Полимерная оболочка
Специальная упаковка готовых ячеек обеспечивает прекрасную сохранность их в процессах производства.



ICSPRO

Роботизированная сварка
Роботизированная сварка исключает человеческий фактор в технологии сборки АКБ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
- Высокая плотность энергии
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа

ЗАРЯДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. зарядный ток 2.16А

Циклический режим (2.45÷2.47 В/эл)
Температурная компенсация 30мВ/°С

Буферный режим (2.27÷2.3 В/эл)
Температурная компенсация 20мВ/°С

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Разряд -20...60°С
Заряд -10...60°С
Хранение -20...60°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 12В
Число элементов 6
Срок службы 8 лет
Срок службы в циклическом режиме
100% DOD 270 циклов
50% DOD 460 циклов
30% DOD 1250 циклов
Номинальная емкость (25 °С)
20 часовой разряд (0.36 А; 1.75 В/эл-т) 7.20 Ач
10 часовой разряд (0.71 А; 1.75 В/эл-т) 7.12 Ач
5 часовой разряд (1.20 А; 1.75 В/эл-т) 6.02 Ач
Саморазряд 3%/мес. при 25°С
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) 28мОм
Максимальный разрядный ток (25°С) 105 А (5 с)

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25 °С)

В/эл-т	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	18.4	16.8	9.4	5.12	2.03	1.34	0.73	0.37
1.65	17.5	16.3	8.98	4.99	1.98	1.30	0.72	0.37
1.70	16.7	15.5	8.76	4.75	1.93	1.25	0.72	0.36
1.75	15.7	14.8	8.32	4.55	1.86	1.20	0.71	0.36
1.80	14.8	14.2	8.04	4.33	1.79	1.16	0.69	0.35

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/эл-т (ПРИ 25 °С)

В/эл-т	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60	35.1	31.5	17.2	10.1	3.91	2.50	1.39	0.71
1.65	33.3	30.1	16.5	9.7	3.81	2.44	1.38	0.70
1.70	31.6	29.1	16.1	9.4	3.70	2.39	1.38	0.70
1.75	29.8	27.9	15.2	9.1	3.65	2.37	1.38	0.69
1.80	28.0	26.4	14.8	8.58	3.53	2.30	1.37	0.69

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3-х контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

ГАБАРИТЫ (±2 мм)

Длина, мм 151
Ширина, мм 65
Высота, мм 94
Полная высота, мм 100
Вес (±3%),кг 2.4

Корпус D



Тип клемм F2

